

カケンスーパーシスイ



石材の仮固定はこれで決まり！

最も新しい速攻セメント

- 優れた 曲げ強度
- 優れた 圧縮強度
- 優れた 低膨張低収縮
 - ・白色
 - ・可燃性ペール缶 と ダンボールの2種類
 - ・扱いやすいフタ

性能

○曲げ強度 JIS R5201 (20°C 65%RH)

材 令	30分	1時間	1日	7日	28日
曲げ強度(kg/cm ²)	25	30	32	33	36

○圧縮強度 JIS R5201 (20°C 65%RH)

材 令	30分	1時間	1日	7日	28日
曲げ強度(kg/cm ²)	70	85	160	220	250

○寸法変化率 JIS A1129 ※石材向けに寸法変化率を押さえています。

養生条件	材令	寸法変化率
20°C 水中	4週	0.3x10 ⁻⁴
20°C 65%RH	4週	5.3x10 ⁻⁴

○接着強度 JIS 6916 コンクリート下地 塗り厚3m/m 12.0kg/cm²



株式会社 生田化研社

本社 東京都豊島区南池袋1-3-1 TEL03-3987-3761 FAX03-3980-5566

山形支店 山形県山形市桧町978-1 TEL023-684-7585 FAX023-684-0416

茨城営業所 茨城県桜川市岩瀬978-1 TEL0296-71-5080 FAX0296-71-5088